

塩水噴霧試験結果報告書



有限会社 フジックス 殿

(株)■■■■■

技術部

品物	素 材	アルミダイキャスト	ADC-12
	前処理品	三価クロム皮膜処理+塗装品	

試験条件	5%塩化ナトリウム水溶液、温度 35°C、吐出圧 1kg/cm ²		
(JIS Z 2371)	連続 96 時間噴霧	試験終了後 2 時間放置しテープ剥離	

	①	②
試験後外観		
膨れ	1mmφ膨れ4ヶ所(矢印) テープによる剥離無	膨れ、テープによる剥離無

1枚は全く問題ありません。